



## > propriétés des essences









Les essences représentées ci-contre et ci-dessous sont disponibles dans les gammes VETEDY® et OASI®. Si vous souhaitez une essence plus particulière, n'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements complémentaires.

Si vous recherchez des informations sur les essences de terrasse, vous les trouverez sur la fiche produit téléchargeable dans la gamme SOFTLINE/SQUARELINE®



### les classiques

Nom	Origine	Teinte
Chêne	Europe centrale et occidentale	
Cerisier	Amérique du Nord	
Erable	Amérique du Nord / Canada	
Noyer	Europe	
Hêtre	Europe	
Olivier	Europe	



## les exotiques

Nom	Origine	Densité	Dureté	Mouvement	Teinte
Doussié	Cameroun, Gabon	800kg/m <sup>3</sup>	Dur	Faible	
Afrormosia	Afrique occidentale	750kg/m <sup>3</sup>	Mi dur	Faible	
Bambou fumé	Chine	720kg/m <sup>3</sup>	Dur	Faible à moyen	
Bambou naturel	Chine	720kg/m <sup>3</sup>	Dur	Faible à moyen	
Ebiara	Cameroun, Gabon	700kg/m <sup>3</sup>	Mi dur	Moyen	
Iroko	Cameroun, Gabon	675kg/m <sup>3</sup>	Mi dur	Faible	
Merbau	Indonésie	800kg/m <sup>3</sup>	Dur	Faible	
Moabi	Cameroun, Gabon	845kg/m <sup>3</sup>	Dur	Moyen	
Niove	Cameroun, Gabon	895kg/m <sup>3</sup>	Très dur	Moyen	
Padouck	Cameroun, Gabon	810kg/m <sup>3</sup>	Dur	Faible	
Teck	Myanmar (Birmanie)	700kg/m <sup>3</sup>	Mi dur	Faible	
Wenge	R.D. Congo	980kg/m <sup>3</sup>	Dur à très dur	Faible	
Zingana	Cameroun, Gabon	780kg/m <sup>3</sup>	Mi dur	Moyen	